

## ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS ÁRIDOS. UNE-EN-933-1

### ÁRIDO RECICLADO 11/22 mm

Tamices	Muestra acumulada		Límite material que pasa	
	Retenida (%)	Que pasa (%)	Superior %	Inferior %
40	0,0	<b>100,0</b>	100	100
31,5	0,0	<b>100,0</b>	100	98
25	0,0	<b>100,0</b>		
22	4,9	<b>95,1</b>	99	90
20	22,8	<b>77,2</b>		
16	69,9	<b>30,1</b>		
14	89,5	<b>10,5</b>		
12,5	96,1	<b>3,9</b>		
11,2	98,0	<b>2,0</b>	10	0
10	98,5	<b>1,5</b>		
8	98,6	<b>1,4</b>		
6,3	98,8	<b>1,2</b>		
5,6	98,9	<b>1,1</b>	5	0
4	99,0	<b>1,0</b>	5	0
2	99,1	<b>0,9</b>		
1	99,2	<b>0,8</b>		
0,5	99,2	<b>0,8</b>		
0,25	99,2	<b>0,8</b>		
0,125	99,4	<b>0,6</b>		
0,063	99,6	<b>0,4</b>	*	0

\* Valor máximo según la categoría declarada

