

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS ÁRIDOS. UNE-EN-933-1/98.

ÁRIDO GRUESO 3/6 mm (ojo de perdiz)

Tamices (luz en mm)	Muestra acumulada		Límite material que pasa acumulado	
	Retenido %	Que pasa %	Superior %	Inferior %
8	0,0	100,0		
6,3	6,6	93,4		
5,6	27,3	72,7		
4	92,6	7,4		
2	98,7	1,3		
1	99,3	0,7		
0,5	99,5	0,5		
0,25	99,6	0,4		
0,125	99,7	0,3		
0,08	99,7	0,3		
0,063	99,8	0,2	*	

CURVA GRANULOMETRICA

