

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO SUELOS PARA TAMIZADO. UNE 103101:95

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO				
Tamices	Muestra acumulada		Espec. PG3 Pavimentos de hormigón	
	Retenida (%)	Que pasa (%)	Que pasa (% min.)	Que pasa (% max.)
4	20,8	97,9	81	100
2	40,0	82,4	58	85
1	48,7	66,7	39	68
0,5	53,8	44,9	21	46
0,25	63,5	20,5	7	22
0,125	69,8	7,3	1	8
0,063	78,7	3,4	0	4

