

**ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO SUELOS PARA TAMIZADO. UNE 103101:95**

**HORMIGÓN MAGRO VIBRADO**

| ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO |                   |              |                                   |                   |
|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| Tamices                 | Muestra acumulada |              | Espec. PG3 Hormigón magro vibrado |                   |
|                         | Retenida (%)      | Que pasa (%) | Que pasa (% min.)                 | Que pasa (% max.) |
| 4                       | 20,8              | <b>97,9</b>  | 81                                | 100               |
| 2                       | 40,0              | <b>82,4</b>  | 58                                | 85                |
| 1                       | 48,7              | <b>66,7</b>  | 39                                | 68                |
| 0,5                     | 53,8              | <b>44,9</b>  | 21                                | 46                |
| 0,25                    | 63,5              | <b>20,5</b>  | 7                                 | 22                |
| 0,125                   | 69,8              | <b>7,3</b>   | 1                                 | 8                 |
| 0,063                   | 78,7              | <b>3,4</b>   | 0                                 | 6                 |

