

## ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC DELS ÀRIDS. UNE-EN-933-1

### ÁRIDO RODADO 16/22 mm

Tamices	Muestra acumulada	
	Retenida (%)	Que pasa (%)
40	0,0	100,0
31,5	0,0	100,0
25	0,0	100,0
22	0,0	100,0
20	35,1	64,9
16	94,7	5,3
14	99,0	1,0
12,5	99,4	0,6
10	99,4	0,6
8	99,4	0,6
4	99,5	0,5
2	99,5	0,5
1	99,5	0,5
0,5	99,6	0,4
0,25	99,6	0,4
0,125	99,7	0,3
0,063	99,7	0,3

**CURVA GRANULOMETRICA**

