

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO SUELOS PARA TAMIZADO. UNE 103101:95

SUELO CEMENTO

Tamices	Muestra acumulada		Espec. PG3 SC-40	
	Retenida (%)	Que pasa (%)	Que pasa (% min.)	Que pasa (% max.)
50	0,0	100,0	100	100
40	0,0	100,0	80	100
25	13,3	86,7	67	100
20	20,8	79,2	62	100
8	40,0	60,0	45	89
4	48,7	51,3	30	65
2	53,8	46,2	17	52
0,5	63,5	36,5	5	37
0,25	72,4	27,6	4	28
0,063	80,6	19,4	2	20

