

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS ÁRIDOS. UNE-EN-933-1

ÁRIDO RECICLADO 40/80 mm

Tamices	Muestra acumulada		Límite material que pasa	
	Retenida (%)	Que pasa (%)	Superior %	Inferior %
80	0,0	100,0		
63	0,0	100,0		
50	20,1	79,9		
40	72,4	27,6		
31,5	99,5	0,5		
25	99,5	0,5		
22	99,5	0,5		
20	99,5	0,5		
16	99,5	0,5		
12,5	99,5	0,5		
8	99,6	0,4		
4	99,6	0,4		
2	99,6	0,4		
1	99,6	0,4		
0,5	99,6	0,4		
0,25	99,6	0,4		
0,125	99,6	0,4		
0,063	99,6	0,4		

