

ANÁLISIS GRANULOMÉTRIC DELS ÀRIDS. UNE-EN-933-1

ÁRIDO GRUESO 32/63 mm

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO		
Tamices	Muestra acumulada	
	Retenida (%)	Que pasa (%)
100	0,0	100,0
80	0,0	100,0
63	4,7	95,3
50	23,4	76,6
40	62,1	37,9
31,5	98,5	1,5
25	99,9	0,1
20	99,9	0,1
16	99,9	0,1
12,5	99,9	0,1
8	99,9	0,1
4	99,9	0,1
1	99,9	0,1
0,063	99,9	0,1



