

## ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS ÁRIDOS. UNE-EN-933-1

### ÁRIDO RECICLADO 20/40 mm

Tamices	Muestra acumulada		Límite material que pasa	
	Retenida (%)	Que pasa (%)	Superior %	Inferior %
80	0,0	100,0		
63	0,0	100,0		
50	0,0	100,0		
40	0,0	100,0		
31,5	28,3	71,7		
25	68,9	31,1		
22	90,7	9,3		
20	97,6	2,4		
16	97,6	2,4		
14	97,6	2,4		
12,5	97,6	2,4		
10	99,8	0,2		
8	99,8	0,2		
4	99,8	0,2		
2	99,8	0,2		
1	99,8	0,2		
0,5	99,8	0,2		
0,25	99,8	0,2		
0,125	99,8	0,2		
0,063	99,9	0,1		

CURVA GRANULOMÉTRICA

