

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS ÁRIDOS. UNE-EN-933-1

ÁRIDO RECICLADO 4/12 mm

Tamices	Muestra acumulada		Límite material que pasa	
	Retenida %	Que pasa (%)	Superior %	Inferior %
22	0,0	100,0	100,0	100,0
20	0,0	100,0		
16	0,0	100,0	100,0	98,0
14	0,4	99,6		
12,5	4,5	95,5	99,0	90,0
11,2	19,5	80,5		
10	38,4	61,6		
8	70,3	29,7		
6,3	89,9	10,1		
5,6	94,1	5,9		
4	99,2	0,8	5,0	0,0
2	99,3	0,7		
1	99,3	0,7		
0,5	99,4	0,6		
0,25	99,4	0,6		
0,125	99,4	0,6		
0,063	99,5	0,5	*	0,0

* Valor máximo según la categoría declarada por el fabricante

