

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS ÁRIDOS. UNE-EN-933-1

ÁRIDO GRUESO (11/22 mm)

Tamices	Muestra acumulada		Límite material que pasa	
	Muestra retenida %	Muestra pasa (%)	Superior %	Inferior %
40	0,0	100,0	100	100
31,5	0,0	100,0	100	98
25	0,0	100,0		
22	0,0	100,0	99	90
20	15,1	84,9		
16	62,5	37,5		
14	81,4	18,6		
12,5	90,9	9,1		
11,2	95,2	4,8	15	0
10	96,9	3,1		
8	98,5	1,5		
6,3	99,1	0,9	5	0
4	99,1	0,9		
2	99,2	0,8		
1	99,2	0,8		
0,5	99,3	0,7		
0,25	99,4	0,6		
0,125	99,6	0,4		
0,08	99,7	0,3		
0,063	99,8	0,2	1,5	0

CURVA GRANULOMÉTRICA



