

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS ÁRIDOS. UNE-EN-933-1

ÁRIDO RODADO 4/8 mm

Tamices	Muestra acumulada	
	Retenida %	Que pasa (%)
16	0,0	100,0
14	0,0	100,0
12,5	0,0	100,0
11,2	0,0	100,0
10	0,0	100,0
8	22,9	77,1
6,3	78,8	21,2
5,6	88,2	11,8
4	99,2	0,8
2	99,4	0,6
1	99,5	0,5
0,5	99,6	0,4
0,25	99,6	0,4
0,125	99,7	0,3
0,063	99,8	0,2

CURVA GRANULOMÉTRICA

