

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS ÁRIDOS. UNE-EN-933-1

ÁRIDO GRUESO (4/12 mm)

Tamices	Muestra acumulada		Límite material que pasa	
	Retenida %	Que pasa (%)	Superior %	Inferior %
22	0,0	100,0	100,0	100,0
20	0,0	100,0		
16	0,0	100,0	100,0	98,0
14	0,0	100,0		
12,5	4,4	95,6	99,0	90,0
11,2	21,4	78,6		
10	46,7	53,3		
8	83,9	16,1		
6,3	97,4	2,6		
5,6	98,7	1,3		
4	99,4	0,6	15,0	0,0
2	99,4	0,6	5,0	0,0
1	99,5	0,5		
0,5	99,6	0,4		
0,25	99,7	0,3		
0,125	99,8	0,2		
0,063	99,9	0,1	1,5	0,0

CURVA GRANULOMETRICA

