

ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC DELS ÀRIDS. UNE-EN-933-1

ÁRIDO RODADO 8/16 mm

Tamices	Muestra acumulada	
	Retenida (%)	Que pasa (%)
31,5	0,0	100,0
25	0,0	100,0
22	0,0	100,0
20	0,0	100,0
16	5,1	94,9
14	22,6	77,4
12,5	39,3	60,7
11,2	55,6	44,4
10	72,8	27,2
8	97,2	2,8
6,3	99,1	0,9
4	99,2	0,8
2	99,3	0,7
1	99,4	0,6
0,5	99,5	0,5
0,25	99,6	0,4
0,125	99,7	0,3
0,063	99,8	0,2

CURVA GRANULOMÈTRICA

